



Barniz Universal

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Barniz Universal es un barniz en base disolvente para interior el cuál proporciona un resultado resistente y durable.

USOS

Puede utilizarse en **madera nueva** y en la que ha sido previamente **pintada o barnizada**. Es resistente a los golpes, ralladas y derrames. Indicado para **toda clase de maderas de interior**. También se puede aplicar sobre **aglomerado y corcho**.

Xyladecor® Barniz Universal no está indicado para aplicar en otras superficies o de exterior. Antes de preparar cualquier superficie para pintar, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases: 375ml, 750ml, 5L

Tonos de color: Incoloro: Satinado y Brillante
Colores Brillante: Teca, Roble, Cerezo, Nogal.

Composición (nominal): Pigmento: Agentes mate inherentes, Pigmentos transparentes de Óxido de hierro
Aglutinante: Alicida modificada con poliuretano.
Solvente: Hidrocarburo alifáticos de bajo olor.

Volumen Sólidos: 44 % (nominal)

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficies: La superficie debe estar limpia, seca y lijada antes de tratarla.
Reparar todas las imperfecciones de la superficie y si es necesario lijar hasta conseguir la madera nueva.

Dilución: Para sellar una superficie nueva se recomienda añadir hasta 1 parte de aguarás en 10 partes de **Xyladecor® Barniz Universal**. Cuando sella una nueva superficie use únicamente **Xyladecor® Barniz Universal** acabado brillante incoloro, el satinado puede producir un acabado poco claro.
Para un uso normal no es necesario diluir.

Útiles de aplicación: Sólo brocha. Por razones de Salud y Seguridad relacionadas con todos los barnices de base disolvente, la aplicación con spray no se recomienda.

Aplicación: La aplicación debe ser uniforme y consistente, siguiendo el veteado de la madera.
No respirar los vapores. Utilizar una máscara apropiada en caso de lijado.
Sellar toda la madera nueva con una fina capa de **Xyladecor® Barniz Universal** acabado brillante (incoloro o color).
Rellenar cualquier defecto en la superficie, etc. No usar aceite de linaza para masillar y conseguir un buen resultado en la madera natural.

Tiempos de secado*: Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 4- 6 horas
- Segunda capa: 16-24 horas

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento: La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se

aplica. Las cifras típicas son: hasta **16m²/litro**, en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado: Aplicar 1 o 2 capas de **Xyladecor® Barniz Universal**.

Limpieza Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con aguarrás. No usar o almacenar a temperaturas extremas.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Barniz base disolvente.
Este producto se puede aplicar solo en interior.
Agitar antes de usar.

Inflamable.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
- No respirar los vapores/aerosoles.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
- En caso de incendio utilizar arena, dióxido de carbono o cualquier otro agente extintor en polvo "no usar nunca agua".
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- Usar únicamente en lugares bien ventilados.
- Evitar la inhalación del polvo.
- Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.
- Contiene Metil Etil Cetoxima, Secante de Cobalto (2+).

Puede provocar una reacción alérgica.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto únicamente en su lata original. No almacenar el producto a más de 30°.

Los contenedores deben estar vacíos y limpios antes de depositar en producto.

La disposición de producto debe hacerse según la regularización oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el **código EAN** poner en frente **8430078**.

COLOR	375ml	750ml	5L
Incoloro Satinado	030333	030371	
Incoloro Brillante	030135	030173	010007
Cerezo Brillante	030630	030678	
Roble Brillante	030531	030579	
Teca Brillante	030432	030470	
Nogal Brillante	030739	030777	

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-62 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España -
Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59º - N.I.F. A-08-218158

