



Barniz Ultra Resistente

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Barniz Ultra Resistente es un barniz base agua para madera de interior con una durabilidad máxima. Proporciona la máxima protección contra golpes, los rayados y el desgaste- tiene una resistencia 5 veces* más alta que los barnices convencionales. Además, protege la madera de los productos químicos comunes, el alcohol y el agua caliente.
(*Evaluación hecha en laboratorio con barnices convencionales de base agua y de base solvente).

USOS

Especialmente para todo tipo de **maderas de interiores** y especialmente para las superficies más propensas a golpes, tales como puertas y muebles. También, se puede aplicar **sobre aglomerado y corcho**. Para parquet y tarima, se recomienda utilizar **Xyladecor® Barniz Ultra Resistente**.

Antes de preparar cualquier superficie para pintar, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases:

375ml, 750ml, 5L.

Tonos de color:

Incoloro: Satinado y Brillante.

Colores Brillante: Teca, Roble, Cerezo, Nogal.

Composición (nominal):

Pigmentos: Agentes mate inherentes, óxido de hierro transparente.

Aglutinante: Emulsión de copolímeros acrílico uretanado. Solvente: Agua.

Volumen Sólidos:

Típico 32 % (nominal)

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Preparación soporte: La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, ceras, etc.

Madera nueva: Lijar la superficie en la dirección del veteado para arreglar cualquier imperfección, etc. y retirar los residuos con trapo húmedo. Evitar la inhalación del polvo. Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados. Se recomienda que la madera nueva se selle por primera vez con **Xyladecor® Barniz Ultra Resistente** acabado brillante, particularmente cuando se quiere trabajar con acabado de color.

Maderas ya barnizadas: Si los barnices viejos están en buen estado, lavar y lijar con suavidad, limpiar el polvo y barnizar directamente. Si están en mal estado, desconchados o mal adheridos, decapar o lijar para eliminarlos y proceder como en maderas nuevas. Entonces tratar como madera nueva.

Maderas Pintadas: Eliminar completamente la pintura decapando o lijando y proceder como en maderas nuevas. La aplicación debe ser uniforme y consistente, siguiendo las vetas de la madera. Entre mano y mano: esperar dos horas, lijar suavemente y limpiar el polvo.

Dilución: No es necesario diluir.

Útiles de aplicación: Aplicar con brocha (con una brocha de nylon de poliéster se consigue el mejor resultado) o con rodillo. No utilizar spray.

Aplicación: Aplicar 2 o 3 capas de **Xyladecor® Barniz Ultra Resistente** usando una brocha o pincel. Aplicar uniformemente, siguiendo el veteado de la madera. Se recomienda aplicar primero en una pequeña zona para testear. Las capas sucesivas se pueden aplicar después de dos horas, lijar suavemente y limpiar el polvo.

Después de su uso, quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. No utilizar con menos de 10°C o en áreas con una alta humedad o condensación. La superficie debe de ser protegida del agua, vapor, derrames, etc. al menos durante los 5 días siguientes después de su aplicación.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 1 – 2 horas (más rápido en superficies absorbentes)
- Segunda capa: 2 – 4 horas.

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son:

- Maderas nuevas: **12 – 20m²/litro.**
- Maderas cubiertas previamente: **20 – 25m²/litro.**

Acabado:

Aplicar 2 o 3 capas de **Xyladecor® Barniz Ultra Resistente.**

Limpieza:

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. Limpiar el producto sobrante del borde de la lata antes de volver a poner la tapa. Tapar la lata firmemente con el líquido de manera que quede cerrado herméticamente, agitar y entonces almacenar de manera segura para un próximo uso.

INFORMACIÓN DE SISTEMA

Barniz base agua.

Uso en interior.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Frases de seguridad:

Usar únicamente en lugares bien ventilados.
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Utilizar con mascarilla para los ojos. En caso de contacto con los ojos, mojar con abundante agua y seguir las indicaciones de un médico.
Si se produce el contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante jabón y agua. No usar disolventes o aguarás.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar la inhalación del polvo.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento y manipulación:

Proteger de las heladas. Almacenar el producto en la lata original. No almacenar en temperaturas inferiores a +5°C o superior a +30°C. La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.
Catálogo Europeo de residuos: 08 01 12. No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el **código EAN** poner en frente **8430078**.

COLOR	375ml	750ml	5L
Incoloro Satinado	010335	010373	
Incoloro Brillante	010137	010175	010014
Cerezo Brillante	010632	010670	
Roble Brillante	010533	010571	
Teca Brillante	010434	010472	
Nogal Brillante	010731	010779	

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-62 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España -
Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59º - N.I.F. A-08-218158

